

# テルコート 水性プレス一覧表

	一般用		
	水/アルコール系		水系
	一般品	耐摩擦品	耐摩擦品
インライン用	A-71W A-88	A-89 A-701 A-712 A-715 A-716 抗菌 A-717 A-718B	EM-110 EM-120 EM-180
オフライン用		A-81G	
グラビア対応		A-81G	
ワキ対策用	A-9700	A-9800	
印刷機対応			W-263

	品名	特徴	耐ブロッキング性 (°C)	耐摩擦性 (往復回数)	食品370号
水 系	テルコート A-71W	出版物表紙向け 作業性良好	60	80	●
	テルコート A-88	出版物表紙向け 仕上り良好	55	50	●
	テルコート A-89	紙器向け 作業性良好	60	500	
	テルコート A-701	紙器向け 耐摩擦性に優れる	55	3000	●
	テルコート A-712	紙器向け 仕上り良好	55	500	
	テルコート A-715	乾燥性良好 アイベストWへの仕上り良好 グラビア適性	55	500	
	テルコート A-716	乾燥性良好 アイベストWへの仕上り良好 グラビア適性	55	500	
	テルコート A-81G	グラビア適性に優れる オフライン兼用可能	50	500	

	品名	特徴	耐ブロッキング性 (°C)	耐摩擦性 (往復回数)	食品370号
水系	抗菌テルコート A-717	抗菌性 JIS Z 2801:2012	55	500	
	テルコート A-718B	バイオマス度10%	55	500	
	テルコート A-9700	ワキ対策用プレス塗料 未乾燥の印刷物に対応	55	50	
	テルコート A-9800	ワキ対策用プレス塗料 未乾燥の印刷物に対応 作業性良好	55	300	
	テルコート EM-180	非危険物プレス 仕上り良好 ニスプレス兼用	55	500	●
	テルコート EM-110	非危険物プレス ニスプレス兼用 ニス引き時の耐摩擦性良好 (往復2000回)	55	500	●
	テルコート EM-120	非危険物プレス 作業性良好	55	500	●
	テルコート W-263	印刷機対応 ニス・プレス兼用可能	50	1000	