

ハイグロス UVコートニスー覧表

一般用		環境対応 バイオマーク 認定商品	POD用	ラミコートシステム（LC）用
一般用	印刷機対応			
UV-951	UV-956 UV-975 UV-981B 抗菌UV-976	UV-981B	UV-956	UV-963

品名	特徴	耐ブロッキング性 (°C)	耐摩擦性 (往復回数)	油性インキ 密着性	UVインキ 密着性
ハイグロス UV-956	UV塗料一般艶出し用 印刷機対応 臭気良好 顔料箔適性良好 糊付・ホットメルト適性良好 POD印刷物に密着良好	60	500	—	●
ハイグロス UV-975	UV塗料一般艶出し用 印刷機対応 臭気良好 耐指紋性	55	2000	—	●
ハイグロス UV-981B	UV塗料一般艶出し用 印刷機対応 臭気良好 ラベル用 糊殺し適性良好 バイオマスマーク認定商品	55	2000	—	●
ハイグロス UV-990	高感度UV塗料 UV照射量20mJ/cm ² 臭気良好	60	500	—	●
ハイグロス UV-951	UV塗料一般艶出し用 臭気良好 糊付・ホットメルト適性良好	55	500	●	●
ハイグロス UV-963	ラミコートシステム(LC)用UV塗料 臭気良好	60	500	●	●

品名	特徴	耐ブロッキング性 (°C)	耐摩擦性 (往復回数)	油性インキ 密着性	UVインキ 密着性
抗菌ハイグロス UV-976	抗菌性 UV塗料一般艶出し用 JIS Z 2801:2012	55	2000	—	●