

はがせるんAZW-0896

はがせるんAZW-0896は、下記の様な性能を持っています。

記

《特 徴》

- ・ガラスや金属、タイル等の基材（水分を吸わないものに限る）に対し、剥離可能な塗膜を作ります。
- ・溶媒が水ですので、溶剤に弱い基材に対して使用が可能です。
- ・耐油性が良好です。

《使用例》

- ・保護コーティング
- ・汚れ防止コーティング
- ・滑り止めコーティング
- ・抗菌コーティング（抗菌剤添加時）
- ・接着剤（ポスター等掲示物用の再剥離可能な糊剤）
- ・バインダー用途

《一般性状》

塗料外観	灰色
固型分	44%
粘 度	約2000mPa・s（B型粘度計、25℃、暫定値）

《塗膜性能》

		AZW-0896
剥離性 (室内1か月 放置後)	ガラス板	○
	塩ビ床材	○
	金属板	○
	スレート板	○
	N床タイル	○
	ミスティパレット	○
耐溶剤性	水	○△
	食用油	○
	メタノール	△
	エタノール	△
	I P A	△
	ブチセル	×
	ブチルカルビトール	×
	酢酸エチル	△×
	トルエン	△×

弊社判定方法により（良好）○、○△、△、△×、×（不良）の5段階で判定しました。

※なお、上記は弊社のテーブル試験での結果であり、加工条件や基材によって結果が異なることがありますので、必ず事前に確認をお願いします。

《使用方法》

希釈剤	水
希釈量	必要に応じて調整してください。
推奨塗布量	特になし。（必要な塗布量を塗布して下さい。） 膜厚が薄いと塗膜が破れやすくなります。
塗装方法	各種コーター、刷毛、エアスプレー等で塗装して下さい。
乾燥条件	室温放置または、ドライヤーなどの熱風。 (温度、湿度により乾燥時間が異なります。)

《機械設備の注意》

1. 水を使用していますので、タンクはステンレス、合成樹脂のライニングの物が理想的です。
2. ギヤポンプを使用した場合、塗料が構造破壊される可能性があります。

《取り扱い上の注意》

1. 塗料を長期放置すると塗料が分離する可能性があります。必ずご使用前には良く攪拌して下さい。
2. 塗料の切り替えの際にはパイプ・タンク等を充分水で洗浄して下さい。
3. 本製品以外のニスを混合する際は、事前に充分確認試験を行って下さい。
塗料の種類によっては増粘やゲル化の恐れがあります。
4. この塗料の適性保管温度は5～30℃です。塗料が0℃以下の温度になると凍結します。凍結すると元の状態に戻らず使用出来なくなります。又、40～50℃以上の高温での保管は塗料の変質を促進します。保管場所は直射日光を避け、室内に保管して下さい。冬は夜間0℃以下にならない場所に保管して下さい。
5. 洗浄に用いた液は、ゴミ等を取り除き、翌日の希釈剤にご使用下さい
6. 本製品の使用の前に、安全データシート（SDS）をご覧いただき、取扱いには注意して下さい。

《加工上の注意》

1. 水の影響を受けやすい基材や塗膜は、性能が出ない恐れがあります。
事前に試験をお願い致します。
2. 塗膜を水につけると塗膜が白化しやすい為、水回りでの使用は避けて頂くか、塗膜の上に撥水剤・耐水剤等のトップコートをご検討ください。
3. 塗膜の上に塗料を塗る場合は、塗料の種類によっては、塗料中の溶剤が塗膜を侵す可能性がありますので、事前にご確認ください。

《洗浄方法・廃棄方法について》

1. 使用後は水を使用し、器具等を洗浄してください。
2. 本製品の廃棄の際には法令に従って廃棄処理して下さい。

本製品案内は弊社試験により得られたデーターを提供するものであり、品質を保証するものではありません。新規加工の際には必ず事前に必要物性を確認の上、御使用して頂きますようお願いいたします。

荒川塗料工業株式会社

〒349-1148 埼玉県加須市豊野台2丁目789-8

TEL 0480-72-1131